

# FUGENDICHTBAND ACRYL 300

für die Montage an Bauwerkselementen bei der Fassadendämmung (WDVS)

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Fugendichtband - ACRYL 300 ist ein hochwertiges, einseitig selbstklebendes, atmungsaktives und selbstexpandierendes Dichtungsband mit Acryldispersion- Imprägnierung. Dauerelastisch, schlagregendicht und witterungsbeständig.

## ANWENDUNGSBEREICH

Für die fachmännische, dauerhaft elastische Abdichtung von Bewegungsfugen bei der Fassadendämmung. Geeignet für alle mineralischen und EPS Wärmedämm- Verbundsysteme (WDVS). Bei der Dämmung einer Fassade sollten alle notwendigen Bauwerkselemente, an denen Dämmplatten anstoßen (Dachüberstand, Fensterbank, Fenster, Türen, Balkone etc.) mit dem Fugendichtband versehen werden. Die dabei entstehenden Hohlräume, sollten mit Dämmstoffen ausgefüllt werden. Weitere Anwendung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen findet „Acryl 300“ in der Bau- und Metallindustrie. Z.B. zwischen Bauteilen von Betonfertigelementen, Mauerwerks- Fugenabdichtungen, Trapezblechen, Sandwich- oder auch Holzbauelementen.



## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

Alle Untergründe, ausgenommen folgende Kunststoffe: PE, PTFE, PP und Silikon. Haftflächen müssen Öl- und Fettfrei, von Bauschmutz und Mörtelresten staubfrei gereinigt sein. Das Fugendichtband ACRYL 300 kann mit Keilen auf nassen Fugenflanken fixiert werden. Poröse und lose Untergründe sind zuvor entsprechend zu behandeln oder auszubessern.

## TECHNISCHES DATENBLATT

gemäß Norm DIN 4102

Eigenschaften	Wert	
Material	Polyurethan Weichschaum	
Basis	Acryldispersion, flammhemmend	
Imprägnierung	Acryldispersion	
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102	
Temperaturwechselbeständigkeit	von -40 °C bis +90°C	
Material- Maßtoleranz	gemäß DIN 7715T5P3	
Farbe	anthrazit, grau	
Anwendungsbereich	Innen- und Außen	
Lagerung	trocken, bei +1°C bis +22°C	
Konfektionierung	vorkomprimierte Rollenware, einzeln eingeschweißt	
Einbaustärken/ Fugengrößen	Breite/ Band	Rolle VE*
von 2 mm bis 10 mm	10 mm	10 m
von 3 mm bis 15 mm	15 mm	8 m
FCKW-Verordnung	frei von chlorierten Verbindungen, FCKW und Halogenen	
Richtlinie	EnEV (Energieeinsparverordnung)	
Gefahrstoffinhalte	Keine - EU-Richtlinie 67/548 EWG	

\*) Verpackungseinheit

## VERARBEITUNGSHINWEISE

Fugendichtbänder sind sofort nach der Entnahme/ Rollenabwicklung zu verarbeiten und endgültig zu positionieren. Die Wärmedämmplatten sollten im Anschluss zeitnah an das Fugendichtband angesetzt und montiert werden.

